

## 直接无捻粗纱



### 产品牌号

## ECT467W-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

## 产品说明

无捻无碱直接纱，适合编织工艺，主要用于PU风机叶片。适用于聚氨酯树脂 (PU)；

### 产品特点

•与PU结合性好，具有良好的机械性能和疲劳性能；

### 技术指标

| 浸润剂类型 | 线密度 [tex(g/km)] | 纤维直径 (μm) | 含水率 (%) | 可燃物含量 (%) | 抗拉强度(N/Tex) |            |
|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|
| —     | ISO1889         | ISO1888   | ISO3344 | ISO1887   | ISO3341     |            |
| 硅烷型   | 公称值 ±5%         | 公称值 ±1    | ≤0.10   | 公称值 ±0.20 | <1200tex    | ≥0.35N/Tex |
|       |                 |           |         |           | ≥1200tex    | ≥0.30N/Tex |

## 规格参数

| 产品牌号      | 可选玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 线密度[tex(g/km)] | 可燃物含量 (%) |
|-----------|--------|----------|----------------|-----------|
| 467W-2400 | ECT/TM | 17       | 2400           | 0.55      |

## 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

| 卷重 (kg) | 纱卷公称尺寸 (mm) |         |     | 卷装量 (团) | 托盘尺寸[mm]<br>长*宽*高 | 每托重量 (kg) |
|---------|-------------|---------|-----|---------|-------------------|-----------|
|         | 外径          | 内径      | 高度  |         |                   |           |
| 15~18   | 280         | 152/162 | 260 | 48      | 1120*1120*940     | 720~864   |
|         |             |         |     | 64      | 1120*1120*1200    | 960~1152  |

## 存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。